

Injection grout for filling pores of fine grained soils or micro-cracked surroundings and process of making it.

Patent Number: EP0545827

Publication date: 1993-06-09


Inventor(s): GOUVENOT DANIEL (FR); VATTEMENT HUBERT (FR)

Applicant(s): SOL COMP DU (FR)

Requested
Patent: ☐ EP0545827, B1Application
Number: EP19920403284 19921204Priority Number
(s): FR19910015155 19911206IPC
Classification: C04B28/26 ; E02D3/12EC
Classification: C04B28/26, C04B7/153B, C09K17/12Equivalents: ☐ CZ285431, DE545827T, DE69219079D, DE69219079T, ☐ ES2042458T,
☐ FR2684666, GR93300082T, JP2505356B2, ☐ JP6220452, SK162492**Abstract**

An injection grout for sealing and/or consolidating soils or materials exhibiting a very low permeability, of the type consisting of the mixture of a powder based on slag in suspension in water and of a silica liquor. The silica liquor has an SiO₂/Na₂O molar ratio lower than 0.8 and a silica content of between approximately 0.01 and 5 % by weight. The invention also relates to a process for its manufacture.

Data supplied from the esp@cenet database - I2



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Numéro de publication : **0 545 827 A1**

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(21) Numéro de dépôt : **92403284.0**

(51) Int. Cl.⁵ : **C04B 28/26, E02D 3/12**

(22) Date de dépôt : **04.12.92**

(30) Priorité : **06.12.91 FR 9115155**

(43) Date de publication de la demande :
09.06.93 Bulletin 93/23

(84) Etats contractants désignés :
**AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE**

(71) Demandeur : **COMPAGNIE DU SOL**
6 Rue de Watford
F-92000 Nanterre (FR)

(72) Inventeur : **Vattement, Hubert**
20 ter, Boulevard des Messieurs
F-77130 Montereau (FR)
Inventeur : **Gouvenot, Daniel**
1, Allée Gambetta
F-92110 Clichy (FR)

(74) Mandataire : **Nony, Michel**
Cabinet NONY & CIE 29, rue Cambacérès
F-75008 Paris (FR)

(54) **Coulis d'injection pour obturer les pores de sols fins ou de milieux microfissurés et son procédé de fabrication.**

(57) L'invention est relative à un coulis d'injection pour réaliser l'étanchéification et/ou la consolidation de sols ou de matériaux présentant une très faible perméabilité, du type constitué par le mélange d'une poudre à base de laitier en suspension dans l'eau et d'une liqueur de silice.

La liqueur de silice présente un rapport molaire $\text{SiO}_2/\text{Na}_2\text{O}$ inférieur à 0,8 et une teneur en silice comprise entre environ 0,01 et 5% en poids.

L'invention est également relative à son procédé de fabrication.

EP 0 545 827 A1

La présente invention a pour objet un coulis d'injection destiné à obturer les pores des sols fins ou des milieux microfissurés tels que les maçonneries, bétons ou rochers et son procédé de fabrication.

La société demanderesse a déjà décrit dans sa demande de brevet européen n° 0 336 825 un coulis d'injection obtenu à partir d'un composé à base de poudre de laitier de haut-fourneau en suspension dans l'eau et d'une liqueur de silice présentant un rapport $\text{SiO}_2/\text{Na}_2\text{O}$ inférieur à 2 et une teneur en silice supérieure à environ 10% en poids.

Ce coulis d'injection donne généralement des résultats satisfaisants, mais il peut se révéler parfois d'une injectabilité délicate dans des sols ou dans des produits présentant une perméabilité très faible, par exemple de 10^{-4} m/s.

La présente invention est relative à un perfectionnement au coulis décrit dans la demande de brevet européen 0 336 825 pour permettre des injections dans des terrains ou matériaux de très faible perméabilité.

La présente invention a pour objet un coulis d'injection pour réaliser l'étanchéification et/ou la consolidation de sols ou de matériaux présentant une très faible perméabilité, du type constitué par le mélange d'une poudre à base de laitier de haut-fourneau en suspension dans l'eau et d'une liqueur de silice, caractérisé par le fait que la liqueur de silice présente un rapport molaire $\text{SiO}_2/\text{Na}_2\text{O}$ inférieur à 0.8 et une teneur pondérale en silice comprise entre environ 0,01% et 5% et de préférence voisine de 0,5%.

Le coulis selon l'invention présente l'avantage d'être d'un mode de réalisation simple et économique et de permettre une étanchéification et/ou une consolidation aisée de sols de très faible perméabilité.

On sait que les coulis à base de laitier ne sont généralement pas stables du fait que leurs particules ont une forte tendance à ne pas rester en suspension dans l'eau et à donner lieu par gravité à une sédimentation.

Pour stabiliser de telles suspensions de particules de laitier, il est nécessaire de donner une rigidité suffisante au liquide dans lequel ces particules sont mises en suspension.

Les liqueurs de silice précédemment décrites par la société demanderesse qui ont une teneur pondérale en silice supérieure à 10% permettent d'obtenir des rigidités qui stabilisent le coulis, mais la rigidité qui est ainsi obtenue est souvent trop élevée pour permettre une injection satisfaisante dans les pores les plus fins des matériaux ou des sols.

De surcroît, si l'on augmente la rigidité du coulis injecté, la pression d'injection doit être plus élevée et la pénétrabilité de la suspension dans le sol s'en trouve diminuée.

Les expériences effectuées par la société demanderesse ont montré qu'en utilisant une liqueur de silice dont le rapport molaire $\text{SiO}_2/\text{Na}_2\text{O}$ est inférieur

à 0.8 et en limitant la teneur en silice dans la liqueur à une valeur inférieure à 5% en poids, on obtient une rigidité suffisante pour que le coulis soit encore stable lors de son injection, sans diminuer de manière gênante la pénétrabilité du coulis dans les micropores ou les microfissures du milieu à injecter.

Conformément à l'invention et selon un mode de réalisation particulier, le coulis qui vient d'être décrit est de préférence fabriqué par mélange des trois constituants suivants.

Le premier constituant est une poudre à base de laitier de haut-fourneau dispersée dans de l'eau additionnée d'un agent dispersant.

Cette poudre qui est par exemple du laitier, du ciment de laitier, ou tout autre produit contenant du laitier, a de préférence les dimensions de particules inférieures à 15 microns, par exemple 10 microns ou moins.

Une telle suspension peut être obtenue en particulier selon le procédé du brevet français de la demanderesse n° 85 08886 du 12 Juin 1985 ou selon celui de la demande de brevet français de la demanderesse n° 90 12703 du 15 Octobre 1990.

Le deuxième constituant est une liqueur de silice obtenue en faisant dissoudre dans de la soude se présentant de préférence sous la forme d'une solution de 35 à 37°B, une poudre de silice ou de produit siliceux dont les dimensions de particules sont de préférence inférieures à 100 microns et si possible inférieures à 50 microns.

Le troisième constituant est une suspension de filler qui peut être constituée par toute poudre fine choisie en fonction des caractéristiques que l'on désire modifier.

On peut en particulier utiliser du carbonate de calcium, du carbonate de magnésium, du carbonate double de magnésium et de calcium tel que de la dolomie, ou encore un filler inerte.

Par le choix du filler, il est possible de modifier la densité du coulis, sa résistance mécanique finale ou encore la stabilité physique du coulis, ainsi que son pH.

Selon un mode de réalisation préféré de l'invention, on utilise comme filler de la poudre de dolomie qui permet de moduler la résistance du coulis après solidification ainsi que de réduire son pH et d'améliorer sa stabilité.

Dans une variante, le filler peut être remplacé par du ciment fin.

Le coulis selon l'invention peut également contenir un quatrième constituant qui est un agent dispersant choisi par exemple parmi les naphthalènes sulfonates ou la mélamine et ses dérivés.

Le mélange des trois constituants principaux du coulis selon ce mode de mise en oeuvre de l'invention permet d'adapter les caractéristiques du coulis après solidification en faisant varier les proportions relatives de ses différents constituants.

Dans un tel mélange à partir de trois constituants, si l'on augmente la proportion de laitier on obtient un accroissement de la stabilité et de la résistance du coulis après qu'il ait effectué sa prise ainsi qu'une diminution de la perméabilité de ce dernier.

Le produit à base de laitier peut être par exemple du laitier de haut-fourneau réduit en poudre, du ciment de laitier contenant par exemple 85% de laitier et 15% de klinker ou toute autre poudre de produit contenant une proportion suffisante de laitier.

En augmentant la proportion de liqueur de silice, on accroît la stabilité du coulis et sa résistance après prise sans modifier sensiblement la perméabilité de ce dernier.

L'accroissement du rapport $\text{SiO}_2/\text{Na}_2\text{O}$ entraîne une augmentation de la stabilité du coulis sans avoir d'action sur sa résistance et sa perméabilité après prise.

Une augmentation de la teneur en filler provoque une augmentation de la stabilité du coulis sans modifier sensiblement la résistance après prise de ce dernier mais en diminuant sa perméabilité.

On a observé que, conformément à l'invention, un coulis ayant un pH initial de l'ordre de 13/13,5 possède, sa prise effectuée, un pH de valeur 12/12,5, c'est-à-dire un pH comparable au coulis directement fabriqué avec des ciments Portland.

Cette diminution du pH lors de la prise du coulis se manifeste d'une manière particulièrement marquée lorsque selon l'invention on utilise des fillers contenant du magnésium tels que la dolomie qui, de manière surprenante, se sont révélés plus efficaces que les carbonates pour réaliser une baisse du pH lors de la solidification du coulis.

Dans une variante le coulis selon l'invention peut ne pas contenir de suspension de filler mais sa stabilité peut s'en trouver réduite et sa perméabilité augmentée.

Il est souhaitable, selon l'invention, d'introduire dans le coulis des particules ayant une taille de grain la plus faible possible, par exemple inférieure à 100 microns et si possible à 50 microns. De telles suspensions de particules peuvent être obtenues selon les procédés brevetés par la société demanderesse qui ont été rappelés ci-dessus, et qui font appel à la décantation ou à la centrifugation.

Dans le but de mieux faire comprendre l'invention on va en décrire maintenant à titre d'illustration et sans aucun caractère limitatif plusieurs modes de réalisation donnés à titre d'exemples.

Exemple 1

Pour injecter des terrains fins ayant une perméabilité de 10^{-4}m/s , on réalise une suspension dans l'eau de poudre de laitier ayant des dimensions maximales de particules de 10 microns. Cette suspension peut être obtenue par centrifugation ou par décanta-

tion. La teneur en poudre de laitier de cette suspension est de 250 kg/m^3 d'eau.

On réalise ensuite une liqueur de silice en introduisant 0,5% en poids de silice fine dans une lessive de soude à 35/37° B. Cette liqueur a un rapport molaire $\text{SiO}_2/\text{Na}_2\text{O}$ de 0,02.

On réalise enfin une suspension de dolomie dont les particules ont une granulométrie comprise entre 0 et 10 microns, à raison de 350 kg de dolomie par m^3 d'eau.

On réalise ensuite le coulis en mélangeant au moment de l'emploi :

- suspension de laitier telle que décrite 400 litres
- suspension de dolomie telle que décrite 580 litres
- liqueur de silice telle que décrite 29 litres
- agent dispersant (résine mélamine) 6 litres

Le coulis ainsi obtenu contient 100 kg de laitier et 200 kg de dolomie, soit au total 300 kg de matière sèche par m^3 .

Son temps de prise est d'environ 1 heure, et sa ressuée n'excède pas 5%.

Ce coulis est injectable dans un sable dont la perméabilité est de 10^{-4}m/s .

A sa fabrication, le pH du coulis est de 13,2 mais tombe à 12,2 après la prise.

La résistance du coulis à 7 jours est d'environ 15 bars.

Exemple 2

Pour traiter les mêmes terrains que ceux visés à l'exemple 1, on réalise un coulis en mélangeant :

- suspension de laitier décrite à l'exemple 1 200 litres
- suspension de dolomie décrite à l'exemple 1 430 litres
- liqueur de silice analogue à celle de l'exemple 1 mais dans laquelle le rapport molaire $\text{SiO}_2/\text{Na}_2\text{O}$ est égal à 0,3 29 litres
- Eau 340 litres

Le coulis ainsi obtenu contient 50 kg de laitier et 150 kg de dolomie, soit 200 kg de matière sèche au m^3 .

Ce coulis a un temps de prise d'environ 1 h 30, et sa ressuée n'excède pas 5%.

Ce coulis est injectable dans des sables de perméabilité 10^{-4}m/s .

Son pH du coulis est de 12,5 après sa prise.

Ce coulis a une résistance à 7 jours d'environ 5 bars.

Exemple 3

Pour traiter par injection des sables ayant une perméabilité d'environ 10^{-4}m/s , on réalise une sus-

pension de poudre de laitier dont les particules ont une granulométrie comprise entre 0 et 10 microns. Cette suspension contient 250 kg de laitier par m³ d'eau. La granulométrie du laitier peut être obtenue par centrifugation ou sédimentation selon les procédés auxquels il a déjà été fait référence ci-dessus.

On fabrique une suspension de calcite dont les particules ont une granulométrie comprise entre 0 et 10 microns à raison de 350 kg de calcite par m³ d'eau.

On obtient ensuite le coulis en mélangeant les constituants suivants :

- suspension de laitier telle que décrite 200 litres
- suspension de calcite telle que décrite 430 litres
- liqueur de silice analogue à celle de l'exemple 1 mais dans laquelle le rapport molaire SiO₂/Na₂O est égal à 0,8 29 litres
- eau 340 litres
- agent défloculant (naphtalène sulfanate) 6 litres

Le coulis ainsi obtenu a une concentration en laitier de 50 kg et en calcite de 150 kg, soit une teneur en matière sèche de 200 kg/m³.

Son temps de prise est d'environ 1 h 30. Sa ressuée est d'environ 30%.

Le pH de ce coulis qui est de 13,5 à l'origine n'est pas abaissé après la prise.

La résistance de ce coulis à 7 jours est de 5 à 7 bars.

Exemple 4

Pour consolider un terrain alluvionnaire ayant une perméabilité comprise entre 10⁻⁴ et 10⁻³ m/s, on fabrique une suspension de laitier dont les particules ont une granulométrie comprise entre 0 et 10 microns, à raison de 250 kg de laitier par m³ d'eau.

On fabrique également une liqueur de silice contenant 3% de silice solubilisée dans une lessive de soude telle que celle utilisée dans les exemples précédents. Cette liqueur a un rapport molaire SiO₂/Na₂O égal à 0,5.

Le coulis est obtenu en mélangeant :

- suspension de laitier telle que décrite 750 litres
- liqueur de silice telle que décrite 29 litres
- eau 211 litres
- agent dispersant (résine mélamine) 7 litres

Ce coulis contient 200 kg de laitier au m³.

Il est peu stable et on ne note pas après solidification de modification de son pH d'origine.

La résistance à 7 jours du terrain traité est comprise entre 25 et 50 bars.

Il est bien entendu que les exemples ci-dessus ne sont donnés qu'à titre indicatif et qu'ils peuvent être modifiés comme indiqué dans la description sans

sortir pour cela du cadre de l'invention.

Revendications

5

1. Coulis d'injection pour réaliser l'étanchéification et/ou la consolidation de sols ou de matériaux présentant une très faible perméabilité, du type constitué par le mélange d'une poudre à base de laitier en suspension dans l'eau et d'une liqueur de silice, caractérisé par le fait que la liqueur de silice présente un rapport molaire SiO₂/Na₂O inférieur à 0,8 et une teneur en silice comprise entre environ 0,01 et 5% en poids.

10

15

2. Coulis selon la revendication 1, caractérisé par le fait que la liqueur de silice a une teneur en silice d'environ 0,5% en poids.

20

3. Coulis selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que la poudre à base de laitier a des dimensions de particules inférieures à 10 microns.

25

4. Coulis selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait que ses plus grosses particules ont une dimension inférieure à environ 100 microns et de préférence inférieure à 50 microns.

30

5. Coulis selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé par le fait qu'il contient un filler.

35

6. Coulis selon la revendication 5, caractérisé par le fait qu'il contient un filler inerte.

40

7. Coulis selon la revendication 5, caractérisé par le fait qu'il contient un filler à base de magnésium tel que le carbonate de magnésium ou le carbonate double de magnésium et de calcium (dolomie).

45

8. Coulis selon la revendication 5, caractérisé par le fait qu'il contient un filler constitué par du carbonate de calcium.

50

9. Coulis selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé par le fait qu'il contient du ciment fin.

55

10. Procédé de fabrication du coulis selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé par le fait que l'on mélange une poudre à base de laitier de haut-fourneau dispersée dans de l'eau additionnée d'un agent dispersant avec une liqueur de silice obtenue en faisant dissoudre dans de la soude, de préférence sous la forme d'une solu-

tion de 35 à 37°B, une poudre de silice ou de produit siliceux dont les dimensions de particules sont de préférence inférieures à 100 microns et si possible inférieures à 50 microns.

11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé par le fait que l'on ajoute également au mélange une suspension de filler ou de ciment fin.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

5



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande

EP 92 40 3284
PAGE1

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.5)
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 13, no. 367 (C-626)15 Août 1989 & JP-A-01 122 952 (KYOKADO ENG CO LTD) 16 Mai 1989 * abrégé *	1-2,5-6, 9	C04B28/26 E02D3/12
X	DE-A-2 228 791 (RHONE-PROGIL S.A.) * page 4, alinéa 2 - page 5, alinéa 3; revendications *	1-2,5-6, 9	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 14, no. 531 (C-780)21 Novembre 1990 & JP-A-02 222 485 (SHIMODA GIJUTSU KENKYUSHO) 5 Septembre 1990 * abrégé *	1-11	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 14, no. 431 (C-759)17 Septembre 1990 & JP-A-02 167 848 (DENKI KAGAKU KOGYO) 28 Juin 1990 * abrégé *	1-11	
A	FR-A-2 127 741 (NIPPON STEEL CHEMICAL CO LTD) * revendications; exemples *	1-11	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5) C04B E02D C09K
A	DE-A-3 133 503 (KIEVSKIJ INZENERNO-STROITEL'NYJ INSTITUT) * revendications *	1-11	
A	AU-B-487 701 (ENVIRONMENTAL SCIENCES INC) * page 8, alinéa 1; revendications *	1-11	
A	EP-A-0 213 030 (SOLETANCHE S.A.) * revendications; exemple 1 *	1-11	
D,A	EP-A-0 336 825 (SOLETANCHE S.A.) * le document en entier *	1-11	
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche BERLIN		Date d'achèvement de la recherche 29 MARS 1993	Examinateur KUEHNE H.C.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES		I : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons A : membre de la même famille, document correspondant	
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire			

EPV FORM 1503 (1.1.92) (P0402)



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numero de la demande

EP 92 40 3284
PAGE2

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int. Cl.5)
D, A	FR-A-2 583 441 (SOLETANCHE S.A.) * le document en entier *	1-11	
P, A, D	FR-A-2 667 887 (COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU SOL) * le document en entier *	1	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche BERLIN		Date d'achèvement de la recherche 29 MARS 1993	Examinateur KUEHNE H.C.
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>			

EPO FORM 1503 (03.92) (P0402)



INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 577853
FR 9913126

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	US 5 309 997 A (NAHM ET AL.) 10 mai 1994 (1994-05-10)	1,2,6,8, 10-12	C04B28/08 E02D19/18
A	* revendications 9-11,15,16 * * colonne 2, ligne 59 - colonne 3, ligne 41 * * colonne 4, ligne 10 - ligne 46 *	7	E02D31/00 C04B28/08 C04B14/10 C04B111/27 C04B111/70 C04B111/74
A	EP 0 659 703 A (DYCKERHOFF AG) 28 juin 1995 (1995-06-28) * le document en entier *	1,5-8, 11,12	
A	EP 0 434 112 A (CIMENTES D'ORIGNY) 26 juin 1991 (1991-06-26) * le document en entier *	1,5-7, 11,12	
A	WO 94 09250 A (SHELL CANADA LTD ;SHELL INT RESEARCH (NL)) 28 avril 1994 (1994-04-28) * revendications 1-19 * * page 10, ligne 10 - page 12, ligne 27 *	1,5-8, 11,12	
A	WO 88 05425 A (GEOCHEMICAL CORP ;CLARKE WILLIAM J (US)) 28 juillet 1988 (1988-07-28) * revendications 1-19 * * page 6, ligne 28 - page 7, ligne 1 *	1,5-8, 11,12	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (Int.CL.7) C04B
A	EP 0 545 827 A (COMPAGNIE DU SOL) 9 juin 1993 (1993-06-09) * le document en entier *	1,11	
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
23 juin 2000		Rigondaud, B	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 9913126 FA 577853**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.
Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du 23-06-2000
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 5309997	A	10-05-1994	AUCUN	
EP 0659703	A	28-06-1995	DE 4121776 A	28-01-1993
			AT 133929 T	15-02-1996
			AT 153990 T	15-06-1997
			CZ 280665 B	13-03-1996
			DE 59205278 D	21-03-1996
			DE 59208595 D	10-07-1997
			DK 522347 T	11-03-1996
			DK 659703 T	01-09-1997
			EP 0522347 A	13-01-1993
			HU 212700 B	28-10-1996
			PL 295083 A	22-03-1993
			SK 202392 A	13-09-1995
EP 0434112	A	26-06-1991	BE 1003642 A	12-05-1992
			GR 91300092 T	10-12-1991
WO 9409250	A	28-04-1994	AU 672841 B	17-10-1996
			AU 5336994 A	09-05-1994
			BR 9307299 A	01-06-1999
			CA 2147493 A	28-04-1994
			CN 1086577 A, B	11-05-1994
			EP 0664848 A	02-08-1995
			NO 951502 A	19-06-1995
			NZ 257120 A	26-10-1995
			US 5358049 A	25-10-1994
WO 8805425	A	28-07-1988	US 4761183 A	02-08-1988
			AT 79104 T	15-08-1992
			AU 622591 B	09-04-1992
			AU 1490788 A	10-08-1988
			CA 1289977 A	01-10-1991
			DE 3873533 A	10-09-1992
			DE 3873533 T	08-04-1993
			EP 0351417 A	24-01-1990
EP 0545827	A	09-06-1993	FR 2684666 A	11-06-1993
			AT 151734 T	15-05-1997
			CZ 285431 B	11-08-1999
			DE 69219079 D	22-05-1997
			DE 69219079 T	30-10-1997
			DE 545827 T	25-11-1993
			DK 545827 T	27-10-1997
			ES 2042458 T	16-12-1993
			GR 93300082 T	31-08-1993

EPO FORM P0485

RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 9913126 FA 577853

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du 23-06-2000

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 0545827 A		JP 2505356 B	05-06-1996
		JP 6220452 A	09-08-1994
		SK 162492 A	08-03-1995